

Popis produktu:

Základní lak na vodní bázi, který nabízí intenzivní, bohaté a teplé zbarvení podlah, kterého se dřívě dosahovalo pouze prostřednictvím přípravků založených na rozpouštědlech. Bona Prime Amberseal má nízký obsah rozpouštědel (VOC) a krátkou dobou schnutí.

Vlastnosti:

- Bohaté zbarvení dřeva v jantarovém odstínu
- Je založen na polyuretanové disperzi
- Zamezuje bočnímu slepení parket
- Neobsahuje NMP ani NEP
- Vyhovuje požadavkům VOC 2010

**TECHNICKÁ DATA**

Typ laku:	Zabarvený jednosložkový polyuretanový základní lak na vodní bázi
Obsah pevných částic:	Přibližně 32%
Obsah rozpouštědel:	95 g/l
Nanášené množství:	8-10 m ² /l
Doba schnutí:	1-2 hodiny (při 20°C/rel. vlhkosti 60%)
Nástroje pro aplikaci:	Váleček nebo štětec Bona
Bezpečnost:	Neklasifikován
Kódové číslo druhu odpadu:	08 01 12
Likvidace obalů:	Přes DSD nebo Interseroh
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování:	1 rok od data výroby v uzavřeném originálním obalu
Skladovatelnost / přeprava:	Teplota během transportu a skladování nesmí klesnout pod +5°C ani překročit +25°C
Likvidace obalů:	Prázdné obaly je třeba zlikvidovat ve shodě s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletu)

Příprava

Povrch, na který má být nanášen, musí být vybroušen na holé dřevo, suchý a zbaven prachu z broušení, oleje, vosku apod. Pro konečné broušení dřeva je třeba používat systém Bona Scrad nebo Bona mřížku zrnitosti P120.

Před používáním vyčkejte, dokud produkt nedosáhne pokojové teploty a protřepejte jej. Optimální podmínky pro nanášení: mezi 18-22°C a relativní vlhkost vzduchu 40-60%. Vysoké teploty a nízký obsah vlhkosti zkracuje dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost ji prodlužuje. **Absolutně minimální teplota pro použití je 13°C.**

Postup použití**Bytové prostory:**

2x Bona Prime Amberseal
1-2x vrchní lak Bona

Komerční prostory:

2x Bona Prime Amberseal
2x vrchní lak Bona

1. Základní lak nanášejte rovnoměrně pomocí válečku Bona Roller tak, abyste se vyhnuli nahromadění laku na jednom místě. Abyste se vyhnuli rozdílnému zbarvení, je třeba dbát na to, abyste dosáhli jednotné úrovně nasycení dřeva. Udržujte okraje v mokřem stavu, abyste vždy válečkem navazovali do "živého" laku.
2. Po vyschnutí proveďte mezibus pomocí systému Bona Scrad nebo smirkového papíru zrnitosti P150 nebo jemnějšího.
3. Odstraňte veškerý prach, naneste následnou vrstvu laku Bona Amberseal a nechte ji vyschnout.
4. Naneste 1-2 vrstvy vrchního laku Bona na vodní bázi dle požadavků na odolnost proti oděru.

Údržba

Lak Bona Amberseal by se nikdy neměl používat jako konečná úprava dřevěných podlah.

Upozornění

Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití. Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

*Podrobnější informace o produktu včetně bezpečnostního listu naleznete na www.bona.com.
Aktualizováno 1.11.2010*

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.: +46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161, www.bona.com